

再生加熱アスファルト混合物用バインダー（再生用新アスファルト）

SA150～200

昭和瀝青工業株式会社

SA150～200は、舗装用の新アスファルトで、不足するアスファルト量を補うためや旧アスファルトの性状を回復させるために再生加熱アスファルト混合物や再生加熱アスファルト安定処理路盤材の製造時にプラントで添加するプレミックスタイプのアスファルトです。

特徴

1. 再生用新アスファルト150～200の品質規格（舗装再生便覧 平成22年版）に適合します。
2. オイル等を配合しており、再生骨材中に存在する旧アスファルトの針入度などの性状を回復します。
3. プレミックスタイプのため、再生添加剤の投入手間が省けます。
4. 貯蔵温度、期間、安全管理面は通常のストレートアスファルトと同様の条件で取扱いできます。

適用混合物

再生密粒度（13）での再生骨材混入率の目安は、
 一般用（再生アスファルト40～60）については55～75%、
 積雪寒冷地用（再生アスファルト60～80）については40～55%です。
 なお、再生骨材混入率は必ず配合設計にて事前に確認をお願いします。

使用上の留意点

1. 配合設計は、設計針入度または設計圧裂係数への調整を新アスファルトで行う場合に準じます。
2. 混合物の製造、施工方法は新規アスファルト混合物と同等です。

表-1 バインダー性状（例）

項目	SA 150～200	社内規格 (新アスファルト150～200)※1
針入度 (25℃)	1/10mm	190
軟化点	℃	38.0
伸度 (15℃)	cm	100+
トルエン可溶分	%	99.62
引火点	℃	338
蒸発後の質量変化率	%	0.01
密度 (15℃)	g/cm ³	1.033

※1 舗装再生便覧(平成22年) p13 表-2.3.3

表-2 混合物性状（例）

混合物種：再生密粒度（13）再生骨材45%

項目	性状例	基準値※2
温度℃	混合	150
	締固め	140
マシヤル	密度 g/cm ³	2.369
	空隙率 %	3.8
	安定度 kN	11.715
	フロー値 1/100cm	38
圧裂	圧裂係数 MPa/mm	0.56

※2 舗装再生便覧(平成22年) p23 表-2.4.9